

DYNAMIC PREMIUM

SAE 15W-40, API CI-4/SL



ОТЛИЧНАЯ
ТЕРМИЧЕСКАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ

НАРАБОТКА МАСЛА

5 783 км

ИЗМЕНЕНИЕ ВЯЗКОСТИ
ПРИ 100 °C

11,05%



ОТЛИЧНЫЕ
МОЮЩИЕ
СПОСОБНОСТИ

ИЗМЕНЕНИЕ
ЩЕЛОЧНОГО ЧИСЛА

28,1%



НИЗКИЙ
УГАР

ТЕМПЕРАТУРА
ВСПЫШКИ

208°C

Опыт применения:
грузовой автомобиль
Shacman (Shaanxi)



■ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ДАЛЬНЕЙШАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
БЕЗ ЗАМЕНЫ МАСЛА

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ
№983/148 от
09.04.2020 г.



Проверьте подлинность протокола и данных по
ссылке:
<https://cabintest.urtad.ru/upload.php?protocol/55160ee5-8542-4c02-91b5-871758a97b7>

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.3745.04УЛЛО / CMK.1903-19 от 14.05.2019г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №983/148 от 09.04.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ ОБРАЗЦА, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ		ОБЩАЯ ОЦЕНКА
Лабораторный номер	983/5 от 08.04.2020 г.	 НОРМА
Номер пробы Заказчика	01624	
Наименование Заказчика	ООО "НЕФТЕСИНТЕЗ" для ООО "Дорремонтстрой"	
Дата отбора пробы	07.02.2020	
По акту отбора	-	
Дата получения пробы	08.04.2020 10:18	
Марка масла	Dynamic Premium SAE 15W-40, API CI-4/SL	
Идентификация оборудования	Грузовой автомобиль Shacman (Shaanxi)	
Место отбора пробы	двс	
Вид, марка техники	Грузовой автомобиль Shacman (Shaanxi)	
Год выпуска	2010	
Наработка масла, (км, м/ч)	5783	

Наименование показателя	Ед. изм.	Метод испытания	Результаты анализа пробы
1. Физико-химические свойства масла			
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,05
Кинематич. вязкость при 40°C	мм²/с	ГОСТ 33	87,72
Кинематич. вязкость при 100°C	мм²/с	ГОСТ 33	13,05
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	148
Кислотное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	3,10
Темп. вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	208

Заключение (интерпретация лабораторных данных)

Анализ пробы показал, что физико-химические свойства масла в пределах нормы.

*Ответственность за отбор пробы несет непосредственно Заказчик

Начальник лаборатории

Исаченко Н. А.

