

# DYNAMIC HI-TECH MAX

SAE 10W-40, API SL/CF



**ВЫСОКАЯ  
УСТОЙЧИВОСТЬ  
ПРОТИВ  
ДЕСТРУКЦИИ**

**НАРАБОТКА МАСЛА  
9 881 км**

**ИЗМЕНЕНИЕ ВЯЗКОСТИ  
ПРИ 100 °C  
4%**



**ОТЛИЧНЫЕ  
МОЮЩИЕ  
СПОСОБНОСТИ**

**ИЗМЕНЕНИЕ  
ЩЕЛОЧНОГО ЧИСЛА  
35,64%**



**НИЗКИЙ  
УГАР**

**ТЕМПЕРАТУРА  
ВСПЫШКИ  
234°C**

Опыт применения:  
**Toyota Mark II**



**■ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ДАЛЬНЕЙШАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
БЕЗ ЗАМЕНЫ МАСЛА**

**ПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ  
№3395/582 от  
05.11.2020 г.**



Проверьте подлинность протокола и данных по ссылке:  
<https://kabinet.urctad.ru/uploads/protocol/1434524-1-d73-4556-9157-80ee00e106a>

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.3745.04УЛЛ0 / СМК 1903-19 от 14.05.2019г.  
Аттестат аккредитации МОНИИЛОПБ ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 № RA.RU.10HA155 от 13.05.2020 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №3395/582 от 05.11.2020 г.**

| ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ ОБРАЗЦА, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ |                                       | ОБЩАЯ ОЦЕНКА                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лабораторный номер                                      | 3395/1 от 02.11.2020 г.               | <br>НОРМА |
| Номер пробы Заказчика                                   | 04791                                 |                                                                                                |
| Наименование Заказчика                                  | ООО "НЕФТЕСИНТЕЗ" для ООО "Транс Ойл" |                                                                                                |
| Дата отбора пробы                                       | 25.09.2020                            |                                                                                                |
| По акту отбора                                          | -                                     |                                                                                                |
| Дата получения пробы                                    | 02.11.2020 16:02                      |                                                                                                |
| Марка масла                                             | Dynamic Hi-Tech Max 10w-40            |                                                                                                |
| Идентификация оборудования                              | Toyota Mark II                        |                                                                                                |
| Вид, марка техники                                      | Toyota Mark II                        |                                                                                                |
| Серия, номер узла / двигателя                           | 1JZ-GE                                |                                                                                                |
| Год выпуска                                             | 1995                                  |                                                                                                |
| Общий пробег, (км, м/ч)                                 | 191257                                |                                                                                                |
| Наработка масла, (км, м/ч)                              | 9881                                  |                                                                                                |

| Наименование показателя                    | Ед. изм. | Метод испытания | Результаты анализа пробы |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|
| <b>1. Физико-химические свойства масла</b> |          |                 |                          |
| Щелочное число                             | мг КОН/г | ГОСТ 11362      | 5,47                     |
| Кинематич. вязкость при 40°C               | мм²/с    | ГОСТ 33         | 104,44                   |
| Кинематич. вязкость при 100°C              | мм²/с    | ГОСТ 33         | 14,20                    |
| Индекс вязкости                            |          | ГОСТ 25371      | 139                      |
| Кислотное число                            | мг КОН/г | ГОСТ 11362      | 2,39                     |
| Темп. вспышки в открытом тигле             | °C       | ГОСТ 4333       | 234                      |

**Заключение (интерпретация лабораторных данных)**

Анализ пробы показал, что физико-химические свойства масла в пределах нормы.

\*Ответственность за отбор пробы несет непосредственно Заказчик

Начальник лаборатории

Исаченко Н. А.

